

nobonobo[®]

Basicstoff Kollektion

NOBONOBO | Kollektion POKA | Basicstoff



Faserzusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 380g / m2 +/- 5%
Martindale-Test: 18000-23000 Zyklen
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit gegen Reiben: trocken 4, nass 3-4
Pilling: Test (Skala 1/5) 5



NOBONOBO | Kollektion ORINA | Basicstoff




Faserzusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 270g/M2 +/-5%
Martindale-Test: 100 000 Zyklen
Lichtechtheit: 4
Farbechtheit gegen Reiben: trocken 4-5, nass 4-5
Pilling: Test (Skala 1/5) 4




ORINA 22



ORINA 92



ORINA 94




ORINA 96



ORINA 97


NOBONOBO | Kollektion EGA | Basicstoff




Faserzusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 330g/M2 +/-5%
Martindale-Test: 69700 Zyklen
Lichtechtheit: 4
Farbechtheit gegen Reiben: trocken 4-5, nass 4-5
Pilling: Test (Skala 1/5) 4



EGA 21



EGA 90



EGA 91



EGA 95



EGA 96