


nobonobo®




Wzornik tkanin

EGA / ORINA / POKA / GRIMA / BUGIA

EGA

Test Martindale: 69700 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4


Kompozycja włókien: 100% POLYESTER
Gramatura: 330g/M2 +/-5%




EGA 21




EGA 21




EGA 90



EGA 91



EGA 95




EGA 96

ORINA

Test Martindale: 100 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4-5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4


Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 270g/M2 +/-5%



ORINA 22




ORINA 22



ORINA 92



ORINA 94



ORINA 96



ORINA 97

POKA

Test Martindale: 18000-23000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4, mokro 3-4
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 380g/M2 +/-5%



POKA 2




POKA 2



POKA 87



POKA 92



POKA 83



POKA 95

GRIMA

Test Martindale: 76 000 - 84 000
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 5, mokro 4-5
Piling: test (skala 1/5) 4-5

Kompozycja włókien: 100% polyester
Gramatura: 480 g/m²



GRIMA 2



GRIMA 02



GRIMA 09



GRIMA 54



GRIMA 80



GRIMA 85



GRIMA 94



GRIMA 70



GRIMA 98



GRIMA 99

BUGIA

Test Martindale: 60 000 - 68 000

Odporność kolorów na światło: 5

Odporność kolorów na pocieranie:

sucho 4-5, mokro 4

Piling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien: 100% polyester

Gramatura: 350 g/m²



BUGIA 03



BUGIA 03



BUGIA 11




BUGIA 19




BUGIA 77




BUGIA 01



BUGIA 08




BUGIA 84



BUGIA 85



BUGIA 89



nobonobo.pl