

nobonobo®

Stoffkollektion

BARBAT / ELISSOS/ ELSANTA

**EX
TR
A**

BARBAT

Martindale-Test: 40000 Zyklen

Lichtechtheit: 3-5

Farbechtheit gegen Reiben:


trocken 4/5, nass 3

Pilling: test (skale 1/5) 4/5


Faserzusammensetzung:

41% PC, 38% PL, 21% CO

Gewicht: 762 g/m² ± 5%



BARBAT 18





ELISSOS

Martindale-Test: 30000 Zyklen

Lichtechtheit: 3-5

Farbechtheit gegen Reiben:


trocken 4/5, nass 3

Pilling: test (skale 1/5) 4

Faserzusammensetzung:

30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI

Gewicht: 860 g/m² ± 5%



ELISSOS






ELISSOS 08



ELISSOS 14



ELISSOS 13



ELISSOS 15

ELSANTA

Martindale-Test: 30000 Zyklen

Lichtechtheit: 3-5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 3

Pilling: test (skale 1/5) 4



Faserzusammensetzung:

30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI

Gewicht: 860 g/m² ± 5%



ELSANTA 21



nobonobo.pl