

nobonobo®

**EX
TR
A**


Wzornik tkanin

BARBAT / ELISSOS/ ELSANTA


BARBAT

Test Martindale: 40000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
41% PC, 38% PL, 21% CO
Gramatura: 762 g/m² ± 5%



BARBAT 18






ELISSOS

Test Martindale: 30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3
Pilling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%



ELISSOS







ELSANTA

Test Martindale: 30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3
Pilling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%



ELSANTA 21



nobonobo.pl