

nobonobo®

PRE MI UM

Stoffkollektion

BRIONNE / DIAGO / FRIGO / PIEVA /
PULSANO / SINA / SPESSA / SPIGA

BRIONNE

Martindale-Test: 40000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 2/3

Pilling: test (skale 1/5) 4/5


Faserzusammensetzung:

18%CO, 31%PL, 26%WO, 22%PC, 3%PA

Gewicht: 740 g/m²



BRIONNE 385.010



DIAGO

Martindale-Test: 27000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 2/3

Pilling: test (skale 1/5) 4

Faserzusammensetzung:

37%CO, 55%VI, 8%LI

Gewicht: 950 g/m²



DIAGO 225.500



FRIGO

Martindale-Test: >30000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5 - 5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 3/4

Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Faserzusammensetzung:

22% LI 72% VI 6% CO


Gewicht: 725g/m² +/-5%



FRIGO 3



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PIEVA

Martindale-Test: >20000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5 - 5

Farbechtheit gegen Reiben:


trocken 4/5, nass 3/4

Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Faserzusammensetzung:

14% LI 67% VI 16% CO 3% PL






Gewicht: 780g/m² +/-5%



PIEVA 1



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PULSANO

Martindale-Test: >25000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5 - 5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 3/4

Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Faserzusammensetzung:

39% CO 28% PL 4% LI 8% VI 21% PC

Gewicht: 800g/m² +/-5%



PULSANO 2



**IN
NOBONOBO
ONLY**



SINA

Martindale-Test: >45000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5 - 5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 4/5, nass 3/4

Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Faserzusammensetzung:

31% CO 53% VI 11% LI 5% PA

Gewicht: 1070g/m² +/-5%



SINA 5



**IN
NOBONOBO
ONLY**




SINA 5



SINA 4



SINA 1



SINA 3



SINA 2

SPESSA

Martindale-Test: >25000 Zyklen
Lichtechtheit: 4/5 - 5
Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4/5, nass 3/4
Pilling: test (skale 1/5) 4/5


Faserzusammensetzung:
15% LI 53% VI 23% CO 7% PL 2% PC
Gewicht: 840g/m² +/-5%



SPESSA 4



**IN
NOBONOBO
ONLY**



SPIGA

Martindale-Test: 100000 Zyklen

Lichtechtheit: 4/5

Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4/5, nass 4/5

Pilling: test (skale 1/5) 5

Faserzusammensetzung:

30% VI 70% PL

Gewicht: 712g/m² +/-5%



SPIGA 102





SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109

nobonobo.pl