

nobonobo®

Wzornik tkanin

BRIONNE / DIAGO / FRIGO / PIEVA /
PULSANO / SINA / SPESSA / SPIGA

**PRE
MI
UM**


BRIONNE

Test Martindale: 40000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 2/3
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
18%CO, 31%PL, 26%WO, 22%PC, 3%PA
Gramatura: 740 gr/m²



BRIONNE 385.010



DIAGO

Test Martindale: 27000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 2/3
Pilling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien:
37%CO, 55%VI, 8%LI
Gramatura: 950 gr/m²



DIAGO 225.500



FRIGO

Test Martindale: >30000 cykli

Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5

Odporność kolorów na pocieranie:

sucho 4/5, mokro 3/4

Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:

22% LI 72% VI 6% CO


Gramatura: 725g/m² +/-5%



FRIGO 3



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PIEVA

Test Martindale: >20000 cykli

Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5

Odporność kolorów na pocieranie:


sucho 4/5, mokro 3/4

Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:

14% LI 67% VI 16% CO 3% PL






Gramatura: 780g/m² +/-5%



PIEVA 1



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PULSANO

Test Martindale: >25000 cykli

Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5

Odporność kolorów na pocieranie:

sucho 4/5, mokro 3/4

Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:

39% CO 28% PL 4% LI 8% VI 21% PC

Gramatura: 800g/m² +/-5%



PULSANO 2



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PULSANO 2



PULSANO 3



PULSANO 4



PULSANO 1




PULSANO 5

SINA

Test Martindale: >45000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3/4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5


Kompozycja włókien:
31% CO 53% VI 11% LI 5% PA
Gramatura: 1070g/m² +/-5%



SINA 5




**IN
NOBONOBO
ONLY**



SPESSA

Test Martindale: >25000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3/4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5


Kompozycja włókien:
15% LI 53% VI 23% CO 7% PL 2% PC
Gramatura: 840g/m² +/-5%



SPESSA 4




**IN
NOBONOBO
ONLY**



SPIGA

Test Martindale: 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien:
30% VI 70% PL
Gramatura: 712g/m² +/-5%



SPIGA 102





SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109

nobonobo.pl