

nobonobo®

Wzornik tkanin


BARBAT / ELISSOS/ ELSANTA / HEKLA

**EX
TR
A**



BARBAT

Test Martindale: 40000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
41% PC, 38% PL, 21% CO
Gramatura: 762 g/m² ± 5%



BARBAT 18







ELISSOS


Test Martindale: 30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%



ELISSOS








ELSANTA

Test Martindale: 30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%




ELSANTA 21



HEKLA

Test Martindale: 30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) ≥ 4

Kompozycja włókien:
65%PC, 35%PL
Gramatura: 870 g/m² $\pm$ 5%



HEKLA 24



HEKLA 24



HEKLA 21



HEKLA 22



HEKLA 2



HEKLA 14




HEKLA 13




HEKLA 12




HEKLA 15



HEKLA 11



HEKLA 9




HEKLA 10



HEKLA 23



HEKLA 16




HEKLA 4



HEKLA 5



HEKLA 8



HEKLA 3



HEKLA 7



HEKLA 6



HEKLA 19



HEKLA 25



HEKLA 18



HEKLA 17



HEKLA 20

nobonobo.pl