

nobonobo®

Wzornik tkanin


**PRE
MI
UM**

BRIONNE / DIAGO / FRIGO / PIEVA /
PULSANO / SINA / SPESSA / SPIGA / SHAGGY

BRIONNE

Test Martindale: 40000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 2/3
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
18%CO, 31%PL, 26%WO, 22%PC, 3%PA
Gramatura: 740 gr/m²



BRIONNE 385.010



DIAGO

Test Martindale: 27000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 2/3
Pilling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien:
37%CO, 55%VI, 8%LI
Gramatura: 950 gr/m²




DIAGO 225.500



FRIGO

Test Martindale: >30000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3/4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5


Kompozycja włókien:
22% LI 72% VI 6% CO
Gramatura: 725g/m² +/-5%



FRIGO 3



**IN
NOBONOBO
ONLY**



PIEVA

Test Martindale: >20000 cykli

Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5

Odporność kolorów na pocieranie:



sucho 4/5, mokro 3/4

Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:

14% LI 67% VI 16% CO 3% PL


Gramatura: 780g/m² +/-5%




PIEVA 1




**IN
NOBONOBO
ONLY**




PIEVA 1




PIEVA 5



PIEVA 2



PIEVA 4




PIEVA 3

PULSANO

Test Martindale: >25000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3/4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
39% CO 28% PL 4% LI 8% VI 21% PC
Gramatura: 800g/m² +/-5%



PULSANO 2




**IN
NOBONOBO
ONLY**



SINA

Test Martindale: >45000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 3/4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5


Kompozycja włókien:
31% CO 53% VI 11% LI 5% PA
Gramatura: 1070g/m² +/-5%



SINA 5



**IN
NOBONOBO
ONLY**



SPESSA

Test Martindale: >25000 cykli

Odporność kolorów na światło: 4/5 - 5

Odporność kolorów na pocieranie:


sucho 4/5, mokro 3/4

Pilling: test (skala 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:

15% LI 53% VI 23% CO 7% PL 2% PC


Gramatura: 840g/m² +/-5%



SPESSA 4



**IN
NOBONOBO
ONLY**



SPIGA

Test Martindale: 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien:
30% VI 70% PL
Gramatura: 712g/m² +/-5%



SPIGA 102





SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109

SHAGGY

Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4/5, mokro 4/5

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 950 g/m² +/-8%



SHAGGY 1



SHAGGY 1



SHAGGY 2



SHAGGY 3



SHAGGY 5



SHAGGY 4

nobonobo.pl