

nobonobo®

Wzornik tkanin


BARBAT / ELISSOS/ ELSANTA

**EX
TR
A**

BARBAT

Test Martindale: 40000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Kompozycja włókien:
41% PC, 38% PL, 21% CO
Gramatura: 762 g/m² ± 5%



BARBAT 18





BARBAT 12



BARBAT 24




BARBAT 10




ELISSOS

Test Martindale: 30000 Zyklen
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
trocken 4/5, nass 3
Pilling: test (skale 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%



ELISSOS





ELSANTA

Test Martindale: 30000 Zyklen
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
trocken 4/5, nass 3
Pilling: test (skale 1/5) 4

Kompozycja włókien:
30%PL, 28%PC, 21%VI, 12%CO, 9%LI
Gramatura: 860 g/m² ± 5%



ELSANTA 21



nobonobo.pl