

nobonobo®

# PRE MI UM

Wzornik tkanin

BRIONNE / DIAGO / FRIGO / PIEVA /  
PULSANO / SINA / SPESSA / SPIGA


# BRIONNE

**Test Martindale:** 40000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 2/3  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5

**Kompozycja włókien:**  
18%CO, 31%PL, 26%WO, 22%PC, 3%PA  
**Gramatura:** 740 gr/m<sup>2</sup>



BRIONNE 385.010



# DIAGO

**Test Martindale:** 27000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 2/3  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4

**Kompozycja włókien:**  
37%CO, 55%VI, 8%LI  
**Gramatura:** 950 gr/m<sup>2</sup>




DIAGO 225.500



# FRIGO

**Test Martindale:** >30000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5 - 5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 3/4  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5

**Kompozycja włókien:**  
22% LI 72% VI 6% CO  
**Gramatura:** 725g/m<sup>2</sup> +/-5%



FRIGO 3





**IN  
NOBONOBO  
ONLY**



# PIEVA

**Test Martindale:** >20000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5 - 5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 3/4  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5

**Kompozycja włókien:**  
14% LI 67% VI 16% CO 3% PL  
**Gramatura:** 780g/m<sup>2</sup> +/-5%



PIEVA 1







---

**IN  
NOBONOBO  
ONLY**


---




PIEVA 1




PIEVA 5



PIEVA 2



PIEVA 4




PIEVA 3

# PULSANO

**Test Martindale:** >25000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5 - 5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 3/4  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5

**Kompozycja włókien:**  
39% CO 28% PL 4% LI 8% VI 21% PC  
**Gramatura:** 800g/m<sup>2</sup> +/-5%



PULSANO 2



---

**IN  
NOBONOBO  
ONLY**


---



# SINA

**Test Martindale:** >45000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5 - 5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 3/4  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5


**Kompozycja włókien:**  
31% CO 53% VI 11% LI 5% PA  
**Gramatura:** 1070g/m<sup>2</sup> +/-5%



SINA 5




**IN  
NOBONOBO  
ONLY**



# SPESSA

**Test Martindale:** >25000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5 - 5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 3/4  
**Pilling:** test (skala 1/5) 4/5


**Kompozycja włókien:**  
15% LI 53% VI 23% CO 7% PL 2% PC  
**Gramatura:** 840g/m<sup>2</sup> +/-5%



SPESSA 4



**IN  
NOBONOBO  
ONLY**



# SPIGA

**Test Martindale:** 100000 cykli  
**Odporność kolorów na światło:** 4/5  
**Odporność kolorów na pocieranie:**  
sucho 4/5, mokro 4/5  
**Pilling:** test (skala 1/5) 5

**Kompozycja włókien:**  
30% VI 70% PL  
**Gramatura:** 712g/m<sup>2</sup> +/-5%



SPIGA 102







SPIGA 106



SPIGA 107



SPIGA 108



SPIGA 109

nobonobo.pl