

nobonobo®

Wzornik tkanin


LORA / NAPOLI / SOFIA / ELIOT / ONDA




LORA



Test Martindale: > 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 6
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 4-5

Kompozycja włókien:
93% PES ; 6% ACR ; 1% COT
Gramatura: 570g/m² +/-5%



LORA 01







NAPOLI

Test Martindale: > 70000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4-5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 3-4, mokro 3-4
Pilling: test (skala 1/5) 4

Kompozycja włókien: 100% PES
Gramatura: 360g/m² +/-5%



NAPOLI 02




NAPOLI 09




NAPOLI 10




NAPOLI 26




NAPOLI 25



NAPOLI 01



NAPOLI 02



NAPOLI 03




NAPOLI 24




NAPOLI 04



NAPOLI 05



NAPOLI 18




NAPOLI 19



NAPOLI 20



NAPOLI 21



NAPOLI 22



NAPOLI 16




NAPOLI 15



NAPOLI 14




NAPOLI 13



NAPOLI 17




NAPOLI 11



NAPOLI 23



NAPOLI 12



NAPOLI 06



NAPOLI 08



NAPOLI 27



NAPOLI 07




NAPOLI 21

SOFIA

Test Martindale: > 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5-6
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4, mokro 3-4
Pilling: test (skala 1/5) 4-5

Kompozycja włókien:
54,9% PES ; 38,5% AC ; 6,6% VI
Gramatura: 341g/m² +/-5%



SOFIA 02



SOFIA 01



SOFIA 02



SOFIA 03



SOFIA 12



SOFIA 08



SOFIA 07



SOFIA 09



SOFIA 10



SOFIA 11




SOFIA 21



SOFIA 19



SOFIA 36



SOFIA 34



SOFIA 18



SOFIA 35



SOFIA 33



SOFIA 32



SOFIA 22



SOFIA 20




SOFIA 38



SOFIA 39



SOFIA 04



SOFIA 40




SOFIA 41




SOFIA 05



SOFIA 42



SOFIA 06



SOFIA 37



SOFIA 25




SOFIA 23




SOFIA 26




SOFIA 13




SOFIA 14




SOFIA 31



SOFIA 30



SOFIA 16



SOFIA 15



SOFIA 17



SOFIA 24



SOFIA 28



SOFIA 29




SOFIA 27


ELIOT

Test Martindale: 100000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 5, mokro 4-5
Pilling: test (skala 1/5) 5

Kompozycja włókien:
59% poliester z recyklingu, 41% poliester
Gramatura: 440 g/m² ± 5%




ELIOT 02





ELIOT 16



ELIOT 18




ELIOT 19



ELIOT 20



ELIOT 21



ELIOT 22


ONDA

Test Martindale: 60 000 - 68 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 5
Odporność kolorów na pocieranie:
sucho 4-5, mokro 4
Pilling: test (skala 1/5) 4



Kompozycja włókien:


100% polyester

Gramatura: 350 g/m²



ONDA 01





nobonobo.pl